

# CEMPROTEC SCRIM A EDGE SCRIM

## SKELNÁ TKANINA NA ZPEVNĚNÍ CEMENTOVÝCH SYSTÉMŮ

### POPIS PRODUKTU

**CEMPROTEC SCRIM** je latexem potažený, otevřený skleněný tkaný materiál, určený k vyztužení cementových malt a nátěrů z cementu Flexcrete. Je k dispozici ve dvou stupních - standardní **CEMPROTEC SCRIM** a **CEMPROTEC EDGE SCRIM**. Standardní - **CEMPROTEC SCRIM** je vhodný zejména pro obecnou výztuž na velké plochy prasklin, popraskaných, slabých nebo drobných podkladů, jako je izolace, aby zajistil dodatečnou pevnost v tahu a odolnost proti nárazům. **CEMPROTEC EDGE SCRIM** je určen pro lokalizovanou výztuž přes trhliny nebo spoje, aby se zvýšila pevnost v tahu. Může být také použit na svary nebo okraje ocelových profilů, aby byla zajištěna správná tloušťka nátěru.

### VÝHODY

- Vynikající odolnost vůči alkalickému prostředí.
- Snadno se řeže na požadovanou délku, abyste zpevnili řadu různých míst dle potřeby.
- Pevná skleněná síť zajišťuje více směrnou pevnost v tahu.
- **CEMPROTEC EDGE SCRIM** je samolepicí a přilne přímo k ocelovým podkladům.

### POUŽITÍ

Dodává se ve dvou stupních pro výztuž cementových malt a nátěrů produktové řady Flexcrete:

**CEMPROTEC SCRIM:** Zvláště vhodný pro všeobecné vyztužení na velkých popraskaných, slabých nebo drobných plochách, zejména jako je izolace, za účelem zvýšení pevnosti v tahu a odolnosti proti nárazům.

**CEMPROTEC EDGE SCRIM:** Pro lokalizovanou výztuž přes spoje nebo trhliny, aby byla zajištěna zvýšená pevnost v tahu. Lze ji použít také na svary nebo okraje ocelových profilů, na pomoc pro dosažení správné tloušťky nátěru.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### CEMPROTEC SCRIM

Váha:	160g/m <sup>2</sup>
Pevnost v tahu:	1750N/5cm
Podloužení:	>4,0%(podélně) >3,5%(příčně)
Rozměr:	1m x 50m

#### CEMPROTEC EDGE SCRIM

Váha:	62g/m <sup>2</sup>
Pevnost v tahu:	467N/5cm
Podloužení:	>3,0%(podélně) >3,0%(příčně)
Rozměr:	50mm x 90m

### APLIKAČNÍ LIST

Aplikační list je k dispozici na vyžádání. Použití s vhodným produktem Flexcrete dle technického a aplikačního listu, přípravu podkladu a podkladní/penetrační nátěr konzultujte předem s dovozcem.

### PŘÍPRAVA

**CEMPROTEC SCRIM** nebo **EDGE SCRIM** je třeba před zahájením práce nařezat na požadovanou velikost pomocí nůžek nebo ostrého nože. Při práci kolem rohů nebo úhlů lze **CEMPROTEC SCRIM** snadno upravit, aby se přizpůsobil podkladu.

**CEMPROTEC EDGE SCRIM** lze před přetřením přilepit k podkladu.

### VYZTUŽENÍ

Aplikujte nátěr na plochu, kterou chcete zpevnit. Do mokrého materiálu vložte zlehka předem připravený **CEMPROTEC SCRIM** nebo **EDGE SCRIM** a jemným tlakem pomocí štětce nebo hladítka tak, aby nedošlo k deformaci, vnořte do materiálu. Nechte materiál stabilizovat, před nanesením další vrstvy materiálu, kterou úplně překryjete pásku tak, aby nebyla vidět a nechte důkladně uschnout.

### SKLADOVÁNÍ

Není omezeno, pokud je uskladněn v suchu a originálním balení.

### BEZPEČNOSTNÍ LIST

Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list

Vzhledem k rozdílným technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na úspěšnou aplikaci produktů. Aplikátor musí v případě jakýchkoli nestandardních podmínek přezkoušet, jestli jsou pro daný projekt vhodné a to i vůči majetkovým právům třetích stran. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam firem zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže potvrzením o přeškolení.



Výrobce:

Flexcrete Technologies Limited  
Tomlinson Road, Leyland  
Velká Británie

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



CORRO BOHEMIA s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8, Česká Republika

Tel: +420 721 137 579

+ 420 723 490 043

Email: [corro@corro.cz](mailto:corro@corro.cz)

Web: [www.corro.cz](http://www.corro.cz)



FM 41091  
EMS 597350  
OHS 597351

Quality  
Environmental  
Health & Safety