

CEMPROTEC FLEX-TAPE

UNIVERZÁLNÍ PÁSKA K ZPEVNĚNÍ TRHLIN A SPÁR

POPIS PRODUKTU

CEMPROTEC FLEX-TAPE je univerzální nylon polyamidová páska pro lehký a těžký stupeň zatížení.

VÝHODY

- Jedinečné složení, speciálně navrženo pro použití s Flexcrete membránami.
- Přizpůsobuje se tepelnému a strukturálnímu pohybu ve velmi rozdílných podmínkách.
- Lze ji snadno zkrátit na libovolnou délku a zpevnit trhliny různých velikostí.
- Odolný, flexibilní nylon polyamidové tkanivo poskytuje univerzální zvýšení pevnosti v tahu .
- Zvyšuje přirozeně elastomerní vlastnosti Flexcrete membrány (nátěrů).
- Zajistí rychlé, snadné a konzistentní zpevnění aplikací na místě.

POUŽITÍ

CEMPROTEC FLEX-TAPE je speciálně určena pro snadné zpevnění dekorativních a ochranných nátěrů Flexcrete, aby bylo dosaženo bezspárového nátěru přes trhliny a spáry a přechodů mezi rozdílnými podklady. V nabídce jsou ve 2 provedeních. CEMPROTEC FLEX-TAPE LD, kterou lze použít k překrytí statických trhlín a spár, zatímco u větších trhlín a spár, kde dochází k pohybu se používá CEMPROTEC FLEX-TAPE HD.

Vložením pásky CEMPROTEC FLEX-TAPE do aplikované membrány (nátěru) je dosaženo plně vodotěsné a pružné finální úpravy. CEMPROTEC FLEX-TAPE nedegraduje a je vhodná pro aplikace v exteriéru i interiéru.

KOMPATIBILNÍ NÁTĚRY

CEMPROTEC FLEX-TAPE může být použita ve spojení s produkty Flexcrete, řady dekorativních antikarbonatačních a hygienických nátěrů a nátěrů na střechy:

MONODEX SMOOTH
BIODEX HB

MONODEX ULTRA
BIODEX SHEEN

MONODEX UVC
ROOFDEX HB

Poznámka: pro nátěr **MONODEX TEXTURED** použijte jako nátěr k zpevnění **MONODEX SMOOTH**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	CEMPROTEC FLEX-TAPE LD	CEMPROTEC FLEX-TAPE HD
Váha	30g/m ²	70g/m ²
Velikost role	Šířka 5 cm x délka 50m	Šířka 7,5 cm x délka 50m Šířka 15 cm x délka 50m
Příčné prodloužení	≥45%	≥250%

APLIKACE

Aplikační list na vyžádání. Podívejte se na příslušný Flexcrete Technický list a Aplikační list na detaily přípravy podkladu, aplikaci základního nátěru a aplikace Flexcrete nátěrů uvedených v tomto technickém listu - KOMPATIBILNÍ NÁTĚRY.

PŘÍPRAVA

Vyplňte „živé“ trhliny, konstrukční spáry a spoje mezi různými materiály s vhodnou vnější flexibilní výplní. Při opravě dilatačních spár, aplikujte maskovací pásku (minimálně 25 mm širokou) přes střed spáry. CEMPROTEC FLEX-TAPE by měla být před aplikací zkrácena/upravena na požadovanou velikost nůžkami nebo ostrým nožem.

APLIKACE

Aplikujte počáteční zpevňovací nátěr na místo, které má být zpevněno následující tloušťkou:

CEMPROTEC FLEX-TAPE LD: 500 μm

CEMPROTEC FLEX-TAPE HD: 600 μm

Položte nařezanou CEMPROTEC FLEX-TAPE do mokrého nátěru. Lehce vloženou pásku zapracujte do nátěru pomocí jemného tlaku ze strany štětce tak, aby nedošlo k deformaci nebo natáhnutí pásky. Páska musí být rovná, bez zvlnění. Opatrně aplikujte další materiál (nátěr), aby jste zatřeli pásku nátěrem a nechte důkladně uschnout. Pokud je zapotřebí, lze lehkým pískem vyhladit viditelné hrany před příslušným finálním nátěrem.

SKLADOVÁNÍ

Doba skladování není určena, pokud se skladuje v suchu v originálním balení.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Na vyžádání je k dispozici Bezpečnostní list.



Výrobce:

Flexcrete Technologies Limited
Tomlinson Road, Leyland
Velká Británie

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:



CORRO BOHEMIA s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8, Česká Republika

Tel: +420 721 137 579

+ 420 723 490 043

Email: corro@corro.cz

Web: www.corro.cz

Vzhledem k rozdílným technickým podmínkám, za kterých jsou a mohou být produkty aplikovány, musí aplikátor prokázat, že předal písemně fy CORRO BOHEMIA s.r.o. před aplikací úplné informace, které mohou mít vliv na úspěšnou aplikaci produktů. Aplikátor musí v případě jakýchkoli nestandardních podmínek přezkoušet, jestli jsou pro daný projekt vhodné a to i vůči majetkovým právům třetích stran. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.o. Seznam firem zaškolených na aplikaci poskytneme na vyžádání. Zaškolená firma se prokáže potvrzením o přeškolení.



FM 41091
EMS 597350
OHS 597351

Quality
Environmental
Health & Safety