

TECHNICKÝ LIST - HPC 40 NU-CRYL AG

POPIS:

Nu-Cryl AG je unikátní, čirý, hydrofobní impregnační nátěr.

VÝHODY:

Nu-Cryl AG nebude výrazně měnit vzhled podkladu. Má vynikající odolnost proti skvrnám, odpuzuje vodu, špínu, znečištění, a to i graffiti, které může být odstraněno z ošetřeného povrchu. Tento systém umožňuje dlouhou ochranu proti graffiti a ochranu životního prostředí. Má vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, degradaci UV záření a po odstranění graffiti není nutná opakovaná aplikace. Testováno BS 476 části 6.a 7. Splňuje požadavky Třídy 0 na současné Stavební předpisy. Testováno podle BS 6853 Určení váženého součtu toxických výparů a metod pro měření hustoty kouře.

POUŽITÍ:

Pro použití na porézní podklady jako jsou cihly, beton, přírodní kámen, kámen po rekonstrukci, tvárnice a dřevo. Kompatibilní s betonovými povrchy ošetřených silanem. Umožňuje po uplynutí 72 hodin přetřít povrchy ošetřené silanem.

BARVA:

Čirý, transparentní

VYDATNOST/SPOTŘEBA:

Průměrná míra pokrytí:

Pískovec:	5 m ² / litr
Lícové cihly:	5 m ² / litr
Beton:	5 m ² / litr
Betonové tvárnice:	3 m ² / litr
Zrekonstruovaný kámen:	3 m ² / litr

BALENÍ:

Dodává se v balení 5, 25, 200, 1000 litrů.

PŘÍPRAVA:

Zajistěte, aby povrchy, které mají být impregnovány byly čisté, bez kontaminace a suché. Oblasti postižené organickým růstem ošetřete pomocí produktu SS1 Sterilizační roztok.

APLIKACE:

Aplikace nízkotlakým postříkem nebo štětcem / válečkem. Dbejte, aby nátěr nestékal. Aplikace na svislých plochách by měla být do úplného nasycení, se začátkem dole a aplikovat směrem nahoru. Obvykle se vyžaduje jedna aplikace, nicméně, na porézní podklady, může být vyžadována další aplikace. Naneste druhou vrstvu stejným způsobem ihned po první aplikaci, dávejte pozor, aby první vrstva nátěru nebyla suchá. Nezpracovávat při teplotách pod 5°C. Před použitím dobře protřepejte nádobu.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Nářadí ihned po použití umyjte v čisté vodě.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla. Chránit před mrazem.

DOBA SKLADOVÁNÍ – TRVANLIVOST:

12 měsíců (v původním uzavřeném obalu).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Viz Bezpečnostní list.

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR:

CORRO BOHEMIA s.r.o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Mobil CZ: +420 721 137 579; +420 723 490 043

Mobil SK: +421 918 214 696; +421 905 100 099

VÝROBCE:

Hydron Protective Coating Ltd., Unit 7 Phoenix Road, Wednesfield, Wolverhampton WV11 3PX, United Kingdom

