

## TECHNICKÝ LIST:

**Liquid Roof Tape GRF1625**  
**17.10.2017**

## LIQUID ROOF TAPE GRF1625

### TEKUTÁ SILIKONOVÁ PÁSKA NA SPOJE

POPIS:	Liquid Roof Tape je hustá, velmi pevná, pružná kapalina, která se skládá ze 100% silikonu a skelných mikrovláken. Jedinečné vlastnosti umožňují, aby nahradila tradiční gumovou a tkanou pásku ve spojích s GacoProEco nebo GacoPro 100%-ním silikonovým střešním nátěrem.
POUŽITÍ:	Liquid Roof Tape poskytuje bezešvé, hladké řešení na spoje, oplechování, spojovací materiály jako šrouby a pod., malé trhlinky, otvory, odtoky, nerovné povrchy, výčnělky, slabé místa a přechody. Liquid Roof Tape je odolný proti opotřebení běžnou chůzí.
OMEZENÍ:	Vhodný jako samostatná záplata pouze při použití ve spojení se střešními silikonovými nátěry GacoProEco nebo GacoPro.
BARVA:	GRF1625 světle šedá.

CERTIFIKOVÁNO:



#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

ODOLNOST VŮČI POČASÍ:	Není určen jako vrchní nátěr, ale má vynikající odolnost proti degradaci UV.	
TOXICITA:	Není určen pro kontakt s pitnou vodou.	
ADHEZE:	Váže se na starý asfalt, starý EPDM, starý TPO / CPA, šikmé střechy, střešní krytiny, kombinované střechy, beton, laminát, kov, modifikovaný bitumen, dehet a štěrk, asfaltové pásy, stříkané polyuretanové pěny a většinu starých nátěrů na ploché nebo šikmé střechy. Liquid Roof Tape lze přetřít pouze silikonovými nátěry řady GacoFlex - GacoProEco nebo GacoPro.	
CHEMICKÁ ODOLNOST:	Vynikající odolnost vůči chemikáliím.	
<b>TAH</b> Pevnost Roztažnost Plastická deformace	<b>ASTM D412</b> 230psi (1,59MPa) 87% Přibl. 1%	
ODOLNOST VŮČI PŘETRŽENÍ	ASTM D624 DIE C	30pli (5,4kg(f)/cm)
TVRDOST	ASTM 2240	55 SHORE A
PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN	ČSN EN 1062-7	Překlenutí trhlin o šíři 2500µm při 23°C a -10°C bez porušení. Vyhovuje

## ÚDAJE O BALENÍ

TEORETICKÉ POKRYTÍ:	Ujistěte se, že Liquid Roof Tape překrývá všechny aplikované oblasti nejméně o 5,8 cm ve všech směrech a tloušťka nátěru je přibližně 0,6cm. Míra pokrytí na 1galon tj. 3,785L je délka 11,6m a šířka 10,2cm. Alternativně, 1galon (tj. 3,785L) produktu, překryje přibližně 350 šroubů, při pokrytí záplat o velikosti 5,1cm a tloušťce nátěru 0,6cm. Míra pokrytí závisí od typu aplikace a struktury podkladu.
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC:	80% (hm.), 68% (obj.)
PRCHAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY (VOC):	≤250 g/l
BOD VZPLANUTÍ:	39°C
SKLADOVATELNOST:	Jeden rok od datumu výroby, při skladování v neotevřených nádobách, při teplotě nižší než 24°C. Chraňte před mrazem.

## APLIKACE

MÍCHÁNÍ:	Před aplikací promíchat a zajistit jednotnou barvu a konzistenci. Elektrické míchání se doporučuje na množství větší než 1 galon (3,8 litru). <b>Nelze promíchat protřepáním.</b>
ŘEDĚNÍ:	Produkt se neředí.
POKLADNÍ NÁTĚR:	Není požadován.
APLIKACE:	Aplikujte na čistý, suchý, povrch pomocí štětce, válečku, stěrky nebo špachtle. Vypněte všechny spáry a přetřete všechny výčnělky. Při aplikaci za chladného počasí mějte materiál uskladněn při teplotě nad 18°C. Ujistěte se, že předchozí aplikace Liquid Roof Tape nebo GacoFlex - GacoProEco nebo GacoPro jsou čisté, suché a dobře vytvrzené před přetřením.
ČAS SCHNUTÍ:	Nátěr ponechte uschnout po dobu 3-12 hodin. Když je nátěr suchý, pak aplikujte vrchní nátěr.
ČIŠTĚNÍ:	Aplikační nářadí a zařízení mohou být čištěny s GacoFlex SilikonSolvent nebo 100% čistým, minerálním lihem. <b>NEPOUŽÍVEJTE VODU NEBO ROZPOUŠTĚDLA.</b>

Specifické informace o bezpečnosti a zdraví možno najít v kartě bezpečnostních údajů materiálu.

## Výrobce:

Gaco Western®, Chapman Dr. 1245, Waukesha, WI53186, USA

## Dovozce pro EU:

Igoe International Ltd,  
135 Slaney Road, Dublin Industrial Estate, Glasnevin Dublin D11 AW6DCabra East, Dublin,  
Republic of Ireland

## Výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku:



CORRO BOHEMIA, s.r.o.,  
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Česká Republika

Tel: +420 723 490 043; +420 721 137 579

e-mail: corro@corro.cz

www.corro.cz